



Est reconue à partir de sa bande de couleur rose.

Plaque de plâtre Ignifuge, type F selon la norme européenne EN 520.

Avec fibre de verre

Bord aminci (BA) épaisseurs disponibles: 9,5mm, 12,5 mm, 15mm.

Applications produit : Cloisonnement, doublage intérieur de mur, habillage, gaine technique.

si nécessaire un système de haute résistance au feu, pour cuisine, restauration industrielle, laboratoire d'essai et autres usages nécessitant une résistance au feu.

Caractéristiques Techniques

CARACTERISTIQUES		ÉPAIS 9,5mm	ÉPAIS 12,5mm	ÉPAIS 15,5mm	ÉPAIS 18mm	ÉPAIS 25mm
MASSE SURFACIQUE		≥ 6,5 Kg/m ²	≥ 8,5 Kg/m ²	≥ 10 Kg/m ²	≥ 13 Kg/m ²	≥ 17 Kg/m ²
PROFONDEUR DES AMINCIS		0,8 à 2,3 mm	0,8 à 2,3 mm	0,8 à 2,3 mm	0,8 à 2,3 mm	0,8 à 2,3 mm
LARGEUR DES AMINCIS		40 à 80 mm	40 à 80 mm	40 à 80 mm	40 à 80 mm	40 à 80 mm
DURETÉ SUPERFICIELLE		<20 mm	<20 mm	<20 mm	<20 mm	<20 mm
ABSORPTION D'EAU EN SURFACE POUR LES PLAQUES	Type H1	≤180 g/m ²	≤180 g/m ²	≤180 g/m ²	≤180 g/m ²	≤180 g/m ²
	Type H2	≤220 g/m ²	≤220 g/m ²	≤220 g/m ²	≤220 g/m ²	≤220 g/m ²
	Type H3	≤300 g/m ²	≤300 g/m ²	≤300 g/m ²	≤300 g/m ²	≤300 g/m ²
REPRISE D'EAU PAR IMMERSION POUR LES PLAQUES	Type H1	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%
	Type H2	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
	Type H3	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%

Tolérances Dimensionnelles

Épaisseur	± 0,4 mm	± 0,4 mm	± 0,4 mm	± 0,4 mm	± 0,4 mm
LONGEUR	- 5 mm	- 5 mm	- 5 mm	- 5 mm	- 5 mm
LARGEUR	- 4 mm	- 4 mm	- 4 mm	- 4 mm	- 4 mm
EQUERRAGE	≤2.5 mm par m de largeur	≤2.5 mm par m de largeur	≤2.5 mm par m de largeur	≤2.5 mm par m de largeur	≤2.5 mm par m de largeur